

MUREXIN

Epoxy Basisbeschichtung EP 2

Ihr Plus Produkt:

Glänzende Beschichtung in
trendigen RAL-Tönen!

Beschichtungstechnik



7 trendige, graue RAL-Töne als fertige Lagerware erhältlich!

Die Vorteile einer Bodenbeschichtung sprechen für sich: Ein beschichteter Boden ist belastbar, individuell zu gestalten, langlebig, fugenlos, chemisch beständig, hygienisch, flüssigkeitsdicht und pflegeleicht. Gestalterisch sind kaum Grenzen gesetzt. Die Epoxy Basisbeschichtung **EP 2** gibt es fertig als Lagerware in sechs RAL-Grautönen, von hell bis dunkel, viele weitere Farbtöne können auf Bestellung gemischt werden. Die Epoxy Basisbeschichtung **EP 2** eignet sich zur Herstellung von färbigen, begeh- und befahrbaren Industrieböden mit mittlerer bis schwerer Beanspruchung sowie für Wohnräume, Ausstellungs- und Verkaufsfächen oder Schauräume. Sie ist selbstverlaufend mit einer grandiosen Entlüftung und die fertige Beschichtung kann als spiegelglatt bezeichnet werden.

Produkteigenschaften

Lösemittelfreie, glänzende, selbstverlaufende, pigmentierte Bodenbeschichtung in zwei Komponenten auf Epoxidharzbasis von mittlerer chemischer bis schwerer mechanischer Belastbarkeit.



anthrazitgrau
RAL 7016

kieselgrau
RAL 7032

steingrau
RAL 7030

seidengrau
RAL 7044

**7 fertig gemischte Farbtöne:
Aus dem Regal nehmen
und los geht's!**

lichtgrau
RAL 7035

fenstergrau
RAL 7040

verkehrsgrau A
RAL 7042

Technische Daten

Verbrauch:	Komp. A + B ca. 1,5 - 1,55 g/cm ³
Farbe:	Abtönbar nach RAL-Farbkarte, fertige Lagerware: ca. RAL 7032
Viskosität:	Komp. A + B ca. 2.300 - 2.600 mPa*s
Verbrauch:	ca. 1,45 kg/m ² pro mm
Mischungsverhältnis:	A : B = 5 : 1
Überarbeitbarkeit:	nach ca. 24 Std.
Shore-D Härte:	65 - 70
E-Modul:	6200 N/mm ²

Vorteile

- lösemittelfrei
- glänzend
- selbstverlaufend
- wirtschaftlich
- universell einsetzbar



Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com
Layout: 08/2024

Das hält.