

MUREXIN

Parkettklebstoff X-Bond MS-K 539

Ihr Plus Produkt:

Innovativer festelastischer SMP-Klebstoff, frei von migrationsfähigen Bestandteilen sowie Wasser- und lösemittelfrei!

Parkett- & Klebetechnik



Parkettklebstoff X-Bond MS-K 539

Produkteigenschaften

Hochwertiger einkomponentiger, wasser- und lösemittelfreier Klebstoff auf Basis SMP-Technologie mit perfekten Verarbeitungseigenschaften. Lässt sich leicht verstreichen und damit leichtgängig verarbeiten. Frei von migrationsfähigen Bestandteilen und ohne schädliche Wechselwirkungen mit Murexin Parkettlacken.

Anwendung

Nur im Innenbereich zur Verklebung von Stabparkett nach DIN EN 13226, Hochkant nach DIN EN 14761, Mosaikparkett nach DIN EN 13489 und Massivdielen (max. Länge 2200 mm, Breite 190 mm, Dicke 22 mm). Sowie für Mehrschichtparkett (auch Einzelstäbe), für Fußbodenheizung geeignet.

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug: Zahnspachtel B3, PK, B5, B17

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, Normen sowie den „Allgemein anerkannten Regeln des Fachs“ entsprechen.

Vorbehandlung: Die Vorbehandlung ist mit Murexin Produkten durchzuführen. Geeignete Grundierungen: Voranstrich **D7**, Voranstrich **PU 5 Express**, Spezial Haftgrund **DX 9**, Silan Feuchtigkeitssperre **MS-X 3** oder Epoxy Feuchtigkeitssperre **2K EP 170**. Bei ordnungsgemäßen, normgerechten Untergründen kann der Voranstrich entfallen.

Verarbeitung: Der Klebstoff ist mit geeigneter, grob gezahnter Spachtel vollflächig auf den Untergrund aufzutragen. Die Einlegezeit beträgt ca. 30 – 35 Minuten. Das Parkett ist mit leichter Schiebebewegung in das Kleberbett einzulegen und fest anzuklopfen, damit die Parketrückseite vollflächig mit Klebstoff benetzt wird. Begehbar nach ca. 24 Stunden. Bei tiefen Temperaturen erfolgt eine verzögerte Aushärtung. Nach frühestens 48 Stunden kann der verlegte Parkettboden erstmals geschliffen werden.

Tipps

Nur ein Arbeitsschritt: Der Spezialklebstoff ist gebrauchsfertig. Daher ist auch kein Anmischen mehr notwendig. Bei ordnungsgemäßen Untergründen entfällt der Voranstrich, der Parkettklebstoff **X-Bond MS-K539** haftet auch auf mattdfeuchten, zementären Untergründen. Das spart Zeit und Geld!

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 0,7 – 1,2 kg/m ² je nach Parkettart, Untergrund und Spachtelzahnung
Spezifisches Gewicht:	1,6 g / cm ³
Einlegezeit:	ca. 30 - 35 Minuten
Endfestigkeit:	nach ca. 48 Stunden
Endfestigkeit:	+16 °C bis +25 °C
Endfestigkeit:	16 kg Kunststoffeimer

Vorteile

- für nahezu alle Parkettarten
- hartelastische Klebstoffriefe
- frei von migrationsfähigen Bestandteilen
- wasser- und lösemittelfrei



Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com
Layout: 04/2024

Das hält.