

COLLE À BOIS IMPERMÉABLE WF-D3

- > haute résistance finale
- > polyvalent
- > haute résistance à l'eau D3



Description du produit

Colle à bois PVA imperméable et sans solvants.

En intérieur et extérieur à l'abri des intempéries, pour le collage des joints et des surfaces. Pour appliquer et encoller par pression à froid et à chaud. Convient au chauffage au sol.

Conditionnement

Seau	Suremballage	Palette
5 KG / KE	-	85 KE
0.75 KG / KFL	12	360 KFL

Stockage

À l'abri du gel, au frais et au sec sur caillebotis en bois dans l'emballage d'origine non ouvert 365 jours

Utilisation

Outils recommandés

pinceau, spatule, rouleau à colle, applicateur de colle, pistolet

Traitement

Appliquer la colle non diluée sur les deux pièces et les appuyer l'une contre l'autre.

Données techniques

Consommation

Résistance mécanique finale

Durée de conservation ouvert

Température de traitement

Poids spécifique

Haute résistance à l'eau

selon l'utilisation

après env. 72 h.

env. 10 à 15 min.

idéalement de +16°C à +22°C

1,10 g/cm³

D3 selon EN 204

66055, COLLE À BOIS IMPERMÉABLE WF-D3, valide à compter du: 18.06.2024, Nicole Zeiml, Page 1

Support

Supports adaptés

supports minéraux usuels
chapes de ciment et sols en béton
chapes en sulfate de calcium
asphalte coulé
supports en bois
chapes sèches enduites

Convient également à tous les types de bois et de matériaux à base de bois, tels que les panneaux de particules, les panneaux de fibres et de plastique, les placages, le carton, le papier, les parquets préfabriqués et les planches. Même en cas d'humidité accrue, telle que dans les salles de bains, les pièces humides, etc.

Ne convient pas au métal.

Le support doit être sec, solide, portant, stable, à l'abri du gel et exempt de poussière, dépôts, huile, graisse, agents de démoulage ou particules. Il doit être conforme aux réglementations techniques nationales et européennes en vigueur, aux normes ainsi qu'aux « règles généralement admises dans le domaine ».

Informations sur le produit et consignes d'utilisation

Consignes relatives aux matériaux :

- En cas de traitement en dehors de la plage de température et/ou d'humidité ambiante idéale, les propriétés du matériau peuvent changer significativement.
- Veiller à ce que les matériaux soient à la température recommandée !
- Pour conserver les propriétés du produit, ne pas mélanger avec d'autres matériaux !
- Respecter précisément les quantités d'eau à ajouter ou les indications de dilution !
- Contrôler la couleur des produits avant de les appliquer pour vérifier qu'elle est bien identique avec celle sur support !
- L'uniformité de la couleur n'est garantie que dans une même charge.
- Les conditions ambiantes ont une forte influence sur la couleur finale.

Informations sur l'environnement de travail :

- Ne pas traiter si la température du support est inférieure à +15 °C !
- La plage de température idéale pour le matériau, le support et l'air est de +15 °C à +25 °C.
- L'humidité relative de l'air idéale est comprise entre 40 et 60 %.
- Le temps de séchage, de prise et de durcissement est réduit lorsque la température est élevée/l'humidité ambiante est basse. À basse température et haute humidité ambiante, les durées correspondantes sont augmentées.
- Pendant les phases de séchage, de réaction et de durcissement, veiller à assurer une ventilation suffisante ; éviter les courants d'air !
- Protéger des rayons directs du soleil, du vent et des intempéries !
- Protéger les éléments de construction adjacents !

Conseils :

- Nous recommandons d'appliquer d'une manière générale le produit sur une surface à titre d'essai ou de tester sur de petites surfaces.
- Observer les fiches techniques de tous les produits MUREXIN utilisés dans le système.
- Pour les travaux de réparation, conserver un produit original de la charge correspondante.

Les indications fournies sont des valeurs moyennes déterminées dans des conditions de laboratoire. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles, les valeurs indiquées d'une seule livraison peuvent légèrement varier sans affecter les caractéristiques du produit.

Consignes de sécurité

Les informations fournies dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience de nos produits et l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est fournie à l'acheteur sans aucune obligation contractuelle, y compris induite par la vente du produit. Nous garantissons la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente. L'utilisation de nos produits est

66055, COLLE À BOIS IMPERMÉABLE WF-D3, valide à compter du: 18.06.2024, Nicole Zeiml, Page 2

réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées avec les aptitudes correspondantes d'un artisan. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail, même en cas de demande d'informations complémentaires. Par principe, nous recommandons d'appliquer le produit sur une surface d'essai ou de réaliser une série de petits essais avant l'application proprement dite du produit. Du fait de la nature des travaux, il est impossible de couvrir tous les cas d'application possibles, présents et futurs ainsi que leurs particularités. Les indications considérées comme connues par des spécialistes ont été ignorées.

En outre des fiches techniques, les normes et les directives techniques en vigueur dans la Communauté européenne et le pays d'utilisation du produit en ce qui concerne les matières, le support et la structure subséquente doivent être observées ! Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. La publication d'une nouvelle version rend celle-ci caduque.

Les versions actuelles des fiches techniques et de sécurité ainsi que des conditions générales de vente sont disponibles en ligne sur notre site Internet www.murexin.com.