

## HUILE D'ENTRETIEN AQUA AP 90

- > utilisation facile
- > à base d'eau
- > sans VOC
- > convient à tous les sols en bois huilés



### Description du produit

Huile d'entretien à base d'eau et sans solvants pour la réparation et la rénovation de sols en bois huilés. Optimal pour les zones déjà traitées avec l'huile naturelle NP 90 Color pour préserver la couleur et accentuer celles-ci. Augmente la résistance du sol.

En intérieur, pour le premier entretien complet et pour l'entretien général des parquets et planchers en bois huilés, ainsi que pour le premier entretien des sols en bois huilés. Appliquer uniformément avec une serpillière ou avec un chiffon doux en laine. La formation de flaques et le stockage de chiffons imbibés sur le plancher en bois huilé doivent être évités (formation de taches). Appliquer avec modération, finement et uniformément.

### Conditionnement

Seau	Suremballage	Palette
1 L / KKA	6	504 KKA

### Stockage

À l'abri du gel, au frais et au sec sur caillebotis en bois dans l'emballage d'origine non ouvert 1095 jours

### Utilisation

#### Outils recommandés

éponge, serpillière, appareils de nettoyage usuels

#### Traitement

Appliquer l'huile d'entretien Aqua AP 90 de manière fine et uniforme sur le sol préalablement nettoyé avec un chiffon en coton, une éponge ou une serpillière. Il faut veiller à ce que l'huile d'entretien Aqua AP 90 soit bien polie, qu'elle ait pénétré dans le bois jusqu'à saturation et que la surface paraisse uniforme. Une polisseuse peut être utilisée sur les grandes surfaces.

Le sol en bois nécessite un temps de séchage d'environ 6 à 12 heures avant d'être praticable. Ne pas humidifier le sol pendant 3 à 5 jours pendant le séchage.

### Données techniques

Consommation | env. 30 à 40 m<sup>2</sup>/l

### Support

#### Supports adaptés

surfaces en bois huilé oxydées

Le support doit être exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage, résidus de cire. Respecter les exigences des normes, des directives et des fiches de sécurité en vigueur.

### Informations sur le produit et consignes d'utilisation

Consignes relatives aux matériaux :

- En cas de traitement en dehors de la plage de température et/ou d'humidité ambiante idéale, les propriétés du matériau peuvent changer significativement.
- Veiller à ce que les matériaux soient à la température recommandée !
- Pour conserver les propriétés du produit, ne pas mélanger avec d'autres matériaux !
- Respecter précisément les quantités d'eau à ajouter ou les indications de dilution !
- Contrôler la couleur des produits avant de les appliquer pour vérifier qu'elle est bien identique avec celle sur support !
- L'uniformité de la couleur n'est garantie que dans une même charge.
- Les conditions ambiantes ont une forte influence sur la couleur finale.

Informations sur l'environnement de travail :

- Ne pas traiter si la température du support est inférieure à +15 °C !
- La plage de température idéale pour le matériau, le support et l'air est de +15 °C à +25 °C.
- L'humidité relative de l'air idéale est comprise entre 40 et 60 %.
- Le temps de séchage, de prise et de durcissement est réduit lorsque la température est élevée/l'humidité ambiante est basse. À basse température et haute humidité ambiante, les durées correspondantes sont augmentées.
- Pendant les phases de séchage, de réaction et de durcissement, veiller à assurer une ventilation suffisante ; éviter les courants d'air !
- Protéger des rayons directs du soleil, du vent et des intempéries !
- Protéger les éléments de construction adjacents !

Conseils :

- Nous recommandons d'appliquer d'une manière générale le produit sur une surface à titre d'essai ou de tester sur de petites surfaces.
- Observer les fiches techniques de tous les produits MUREXIN utilisés dans le système.
- Pour les travaux de réparation, conserver un produit original de la charge correspondante.

Les indications fournies sont des valeurs moyennes déterminées dans des conditions de laboratoire. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles, les valeurs indiquées d'une seule livraison peuvent légèrement varier sans affecter les caractéristiques du produit.

### Consignes de sécurité

Les informations fournies dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience de nos produits et l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est fournie à l'acheteur sans aucune obligation contractuelle, y compris induite par la vente du produit. Nous garantissons la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées avec les aptitudes correspondantes d'un artisan. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail, même en cas de demande d'informations complémentaires. Par principe, nous recommandons d'appliquer le produit sur une surface d'essai ou de réaliser une série de petits essais avant l'application proprement dite du produit. Du fait de la nature des travaux, il est impossible de couvrir tous les cas d'application possibles, présents et futurs ainsi que leurs particularités. Les indications considérées comme connues par des spécialistes ont été ignorées.

En outre des fiches techniques, les normes et les directives techniques en vigueur dans la Communauté européenne et le pays d'utilisation du produit en ce qui concerne les matières, le support et la structure subséquente doivent être observées ! Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. La publication d'une nouvelle version rend celle-ci caduque.

Les versions actuelles des fiches techniques et de sécurité ainsi que des conditions générales de vente sont disponibles en ligne sur notre site Internet [www.murexin.com](http://www.murexin.com).