


APPRÊT UNIVERSEL LV 45

- > peut être retravaillé avec des vernis à teneur en solvants
- > peut être retravaillé avec des vernis aqueux
- > également pour les bois exotiques difficiles
- > retouche rapide
- > coloration intense



Description du produit

L'apprêt universel LV 45 MUREXIN consiste en une solution de polymères de haute qualité qui pénètrent profondément dans le bois. Il garantit une coloration intensive et un retraitement rapide du bois, tout en le protégeant de la pénétration de substances nocives. En outre, il crée une surface idéale pour la vitrification avec un vernis pour parquet aqueux et à teneur en solvants. Usage en intérieur comme apprêt pour tous les vernis pour parquet aqueux et à teneur en solvants. Idéal pour les bois exotiques.

Conditionnement

Seau	Suremballage	Palette
10 L / KKA	-	42 KKA

Stockage

À l'abri du gel, au frais et au sec sur caillebotis en bois dans l'emballage d'origine non ouvert 365 jours

Utilisation

Outils recommandés

spatule inoxydable, rouleau

Nettoyer soigneusement les outils après utilisation avec le nettoyeur pour pinceaux PR 15.

Traitement

Bien secouer le contenant avant utilisation. Le matériau est ensuite appliqué en croisant. Pour une application au rouleau, un seul passage suffit, à la spatule 2 passages sont nécessaires. Des précautions particulières doivent être prises pour éviter les coups de spatules et une surcouche du matériau. Peu importe le choix des produits de vitrification utilisés ultérieurement, ceux-ci seront visibles après leur traitement. Pour certains bois (hêtre, frêne, érable, cerisier, ...), lors de l'application d'une couche d'apprêt, il existe un risque d'absorption inégale du matériau appelé « ombrage ». Par conséquent, en amont de l'application, vérifier auprès du fabricant de revêtements de sol si le bois a tendance à la formation d'ombrage. Si tel est le cas, le matériau doit être posé au rouleau. Après un temps de séchage d'environ 1 à 2 heures (selon le climat intérieur),

Technique des colles et des parquets

la surface peut être traitée avec tous les vernis pour parquet Aqua de MUREXIN (aqueux et à teneur en solvants).

Données techniques

Consommation	consommation/couverture par l : env. 10 à 12 m ²
Temps de séchage	min. 1 h. (au rouleau), env. 10 à 15 min. (à la spatule)
Capacité de retouche	après env. 1 h.
Température de traitement, température ambiante et température de durcissement	min. +15°C

Support

Supports adaptés

planchers en bois finement poncés,
parquets en bois brut ou plaqué

Le support doit être exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire. Respecter les exigences des normes, des directives et des fiches de sécurité en vigueur.

Pour un système parfait

Description

Aqua Holz kittlösung AV 10 (solution pâte à bois) pour un rebouchage des planchers en bois dans le respect de l'environnement.

Holz kittlösung LV 15 (solution pâte à bois) pour un rebouchage à teneur en solvants en cas de restauration et de planchers en bois délicats.

Informations sur le produit et consignes d'utilisation

Le séchage de l'apprêt dépend des propriétés des bois exotiques ou des bois très riches en substances. Avant une pose de vernis à base d'eau, attendre jusqu'à 12 heures en cas de doutes.

Toutes les valeurs ont été déterminées à 20 °C et à un taux de 65 % d'humidité relative. Des températures plus basses et une humidité plus élevée retardent le séchage, des températures plus élevées et un air plus sec les accélèrent.

Consignes relatives aux matériaux :

- En cas de traitement en dehors de la plage de température et/ou d'humidité ambiante idéale, les propriétés du matériau peuvent changer significativement.
- Veiller à ce que les matériaux soient à la température recommandée !
- Pour conserver les propriétés du produit, ne pas mélanger avec d'autres matériaux !
- Respecter précisément les quantités d'eau à ajouter ou les indications de dilution !
- Contrôler la couleur des produits avant de les appliquer pour vérifier qu'elle est bien identique avec celle sur support !
- L'uniformité de la couleur n'est garantie que dans une même charge.
- Les conditions ambiantes ont une forte influence sur la couleur finale.

Consignes relatives à l'environnement :

- Ne pas traiter si la température du support est inférieure à +15 °C !

68055, APPRÊT UNIVERSEL LV 45, valide à compter du: 18.06.2024, Nicole Zeiml, Page 2

Technique des colles et des parquets

- La plage de température idéale pour le matériau, le support et l'air est de +15 °C à +25 °C.
- L'humidité relative de l'air idéale doit être comprise entre 40 et 60 %.
- Le temps de séchage, de prise et de durcissement est réduit lorsque la température est élevée/l'humidité ambiante est basse. À basse température et haute humidité ambiante, les durées correspondantes sont augmentées.
- Pendant les phases de séchage, de réaction et de durcissement, veiller à assurer une ventilation suffisante ; éviter les courants d'air !
- Protéger des rayons directs du soleil, du vent et des intempéries !
- Protéger les éléments de construction adjacents !

Conseils :

- Nous recommandons par principe d'appliquer le produit sur une surface à titre d'essai ou de tester sur de petites surfaces.
- Observer les fiches techniques de tous les produits MUREXIN utilisés dans le système.
- Pour les travaux de réparation, conserver un produit original du lot correspondant.

Les données que nous fournissons sont des valeurs moyennes déterminées dans des conditions de laboratoire. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles, les valeurs indiquées d'une seule livraison peuvent légèrement varier sans affecter les caractéristiques du produit.

Consignes de sécurité

Les informations fournies dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience de nos produits et l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est fournie à l'acheteur sans aucune obligation contractuelle, y compris induite par la vente du produit. Nous garantissons la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées avec les aptitudes correspondantes d'un artisan. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail, même en cas de demande d'informations complémentaires. Par principe, nous recommandons d'appliquer le produit sur une surface d'essai ou de réaliser une série de petits essais avant l'application proprement dite du produit. Du fait de la nature des travaux, il est impossible de couvrir tous les cas d'application possibles, présents et futurs ainsi que leurs particularités. Les indications considérées comme connues par des spécialistes ont été ignorées.

En outre des fiches techniques, les normes et les directives techniques en vigueur dans la Communauté européenne et le pays d'utilisation du produit en ce qui concerne les matières, le support et la structure subséquente doivent être observées ! Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. La publication d'une nouvelle version rend celle-ci caduque.

Les versions actuelles des fiches techniques et de sécurité ainsi que des conditions générales de vente sont disponibles en ligne sur notre site Internet www.murexin.com.