

TESSUTO DI RINFORZO GL



- > incrementa la resistenza e trazione e flessione
- > lana di vetro resistente agli alcali



Descrizione del prodotto

Stuoia in lana di vetro resistente agli alcali per arricchimento e rinforzo di stucchi e masse di compensazione, serve per incrementare la resistenza a trazione e flessione nonché la resistenza agli urti (comportamento delle cricche).

Per sottofondi critici come assi di legno, asfalto colato, pannelli di truciolato, massetti a secco, massetti teneri e che presentano cricche oppure nei passaggi tra materiali differenti.

Fornitura

Confezione	Cartone	Pallet
90 M2 / ROL	-	24 ROL
79.8 M2 / ROL	-	24 ROL

Stoccaggio

Può essere conservata nella confezione originale integra su una griglia di legno posta in un luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo 0 giorni

Lavorazione

Lavorazione

Applicare il tessuto di rinforzo GL sul sottofondo pretrattato e tagliarlo in lunghezza con una sovrapposizione di 1-2 cm. Lo stucco fluido deve essere miscelato secondo le disposizioni del produttore e quindi versato. Si consiglia di addensare e sfiatare lo stucco fluido con un rullo dentato. In caso di calpestio e versamento con successiva distribuzione dello stucco, fissare eventualmente prima il tessuto al pavimento. Il tessuto non galleggia e non vi è sporgenza di fibre, la superficie è liscia come di consueto. La capacità di assorbimento non viene compromessa!

Dati tecnici

Colore	bianco
Peso superficiale	120 g/m ²
Modulo di elasticità	72000 N/mm ²
Assorbimento acqua	inferiore allo 0,1%

62000, TESSUTO DI RINFORZO GL, valido da: 16.09.2024, Nicole Zeiml, Pagina 1

Sottofondo

Sottofondi adatti

Idoneo per assi di legno, asfalto colato, pannelli di truciolato, massetti di cemento o anidrite, massetti a secco e stucchi.

Non idoneo per plastica.

Il sottofondo deve essere asciutto, protetto dal gelo, resistente, portante, stabile e privo di polvere, sporcizia, olio, grasso, distaccanti e parti staccate e deve essere conforme alle direttive e alle norme tecniche nazionali ed europee vigenti nonché alle "regole generalmente riconosciute della tecnica".

Avvertenze sul prodotto e di lavorazione

Avvertenze sul materiale:

- In caso di lavorazione al di fuori dell'intervallo ideale di temperatura e/o umidità dell'aria, le proprietà del materiale possono variare considerevolmente.
- Regolare in modo adeguato la temperatura dei materiali prima della lavorazione!
- Per conservare le proprietà dei materiali, non miscelare materiali estranei!
- Le quantità di acqua e le indicazioni di diluizione devono essere rispettate con esattezza!
- Prima dell'uso di prodotti a colore, verificarne la tonalità!
- L'uniformità del colore può essere garantita soltanto nell'ambito dello stesso lotto!
- La resa del colore viene influenzata in modo sostanziale dalle condizioni ambientali.

Avvertenze ambientali:

- Non trattare sottofondi con temperature inferiori a + 15 °C!
- L'intervallo di temperature ideale per materiale, sottofondo e aria è da + 15 °C a + 25 °C.
- L'intervallo di umidità dell'aria ideale è dal 40% al 60% di umidità relativa.
- Un'umidità dell'aria superiore e/o temperature inferiori ritardano l'essiccazione, la presa e l'indurimento, mentre un'umidità dell'aria inferiore e/o temperature superiori accelerano tali processi.
- Durante le fasi di essiccazione, reazione e indurimento è necessario provvedere a una ventilazione sufficiente, evitando correnti d'aria.
- Proteggere dall'irraggiamento solare diretto, dal vento e dagli agenti atmosferici!
- Proteggere i componenti contigui!

Suggerimenti:

- In linea di principio consigliamo di effettuare preventivamente una prova su una superficie campione o di testare il prodotto con un piccolo tentativo.
- Rispettare le schede tecniche di tutti i prodotti MUREXIN utilizzati nel sistema.
- Per eventuali riparazioni conservare un prodotto originale inalterato del rispettivo lotto.

I nostri dati rappresentano valori medi determinati in condizioni di laboratorio. A causa dell'utilizzo di materie prime naturali, i valori indicati di una singola fornitura possono discostarsi leggermente senza pregiudicare l'idoneità del prodotto.

Avvertenze di sicurezza

La presente scheda tecnica si basa su numerose esperienze e intende fornire consulenza secondo le migliori conoscenze, tuttavia non è giuridicamente vincolante e non può costituire il fondamento di un rapporto giuridico contrattuale né un obbligo accessorio del contratto di acquisto. Per la qualità dei nostri materiali garantiamo nell'ambito delle nostre Condizioni Generali. L'utilizzo dei nostri prodotti è consentito soltanto a addetti specializzati e/o a persone versate, esperte e conformemente dotate per i lavori manuali. L'utente rimane tenuto a chiarire eventuali dubbi e a eseguire una lavorazione a regola d'arte. In linea di principio consigliamo di effettuare preventivamente una prova su una superficie campione o di testare il prodotto con un piccolo tentativo. Non è possibile naturalmente includere tutti i casi di applicazione e le particolarità possibili, presenti e futuri. Sono stati omessi dati che si presume siano conosciuti agli esperti.

Rispettare le norme e le direttive tecniche, nazionali ed europee, vigenti e le schede tecniche relative a materiali, sottofondo e alla sovrastruttura successiva! Segnalare eventuali dubbi. Con la pubblicazione di una nuova versione, la presente perde la propria validità. La scheda tecnica aggiornata all'ultima versione, la scheda dati di sicurezza e le Condizioni Generali possono essere consultati presso www.murexin.com.